



Parker V3664

WERKSTOFFDATENBLATT | DEUTSCH

Werkstoff: FKM (Fluorkautschuk) • Farbe: grün

Physikalische Eigenschaften

Eigenschaft	Norm	Prüfkörper / Bedingungen	Sollbereich	Typ. Wert	Einheit
Härte	DIN ISO 48-4	> 6 mm	85 ±5	86	Shore A
Spez. Gewicht	DIN EN ISO 1183-1	—	2,19 ±0,03	2,17	g/cm ³
Reißfestigkeit	DIN 53 504	S2	≥ 9,0	16,6	N/mm ²
Reißdehnung	DIN 53 504	S2	≥ 90	127	%
Spannungswert 100 %	DIN 53 504	S2	—	14,1	N/mm ²
Weiterreißwiderstand	DIN ISO 34-1 B Methode B	Verfahren (b)	—	15,2	N/mm
Tieftemperaturverhalten Tonset TMA	VDA 675117	Ø 5x2 mm	—	-12	°C
Druckverformungsrest 22 h / 200 °C	DIN ISO 815-1	25 % Verformung, Probekörper B, Verfahren A	—	25,5	%

Alterungsprüfungen

Medium	Zeit h	Temp. °C	Norm	Δ Härte ShA	Δ Volumen %
Heißluft	70	250	DIN 53 508	+3	—
ASTM-1	70	150	DIN ISO 1817	±0	+0,1
IRM-903	70	150	DIN ISO 1817	±0	+2,1

Alterungsergebnisse sind typische Werte. Änderungen der Reißfestigkeit und Reißdehnung sind nicht angegeben. — = keine Angabe.

Hinweise

Die typischen Werte sind aus Laborprüfungen ermittelte Durchschnittswerte und dürfen nicht als Spezifikationswerte verwendet werden. Ergebnisse am Fertigteil können abweichen. Der Anwender bleibt verpflichtet, Eignungsversuche durchzuführen.

Quelle: Parker Werkstoff-Datenblatt V3664, Stand 16.03.2022.



Parker V3664

COMPOUND DATA SHEET | ENGLISH

Material: FKM (fluoroelastomer) • Colour: green

Physical properties

Property	Standard	Test specimen / conditions	Specified range	Typical value	Unit
Hardness	DIN ISO 48-4	> 6 mm	85 ±5	86	Shore A
Density	DIN EN ISO 1183-1	—	2.19 ±0.03	2.17	g/cm ³
Tensile strength	DIN 53 504	S2	≥ 9.0	16.6	N/mm ²
Elongation at break	DIN 53 504	S2	≥ 90	127	%
Stress at 100% elongation	DIN 53 504	S2	—	14.1	N/mm ²
Tear resistance	DIN ISO 34-1 B Method B	Procedure (b)	—	15.2	N/mm
Low-temperature behaviour Tonset TMA	VDA 675117	Ø 5x2 mm	—	-12	°C
Compression set 22 h / 200 °C	DIN ISO 815-1	25% compression, type B specimen, method A	—	25.5	%

Ageing tests

Medium	Time h	Temp. °C	Standard	Δ Hardness ShA	Δ Volume %
Hot air	70	250	DIN 53 508	+3	—
ASTM-1	70	150	DIN ISO 1817	±0	+0.1
IRM-903	70	150	DIN ISO 1817	±0	+2.1

Ageing results are typical values. Changes in tensile strength and elongation at break are not specified. — = not specified.

Notes

Typical values are averages determined by laboratory testing and must not be used as specification values. Results obtained from finished components may differ. Users remain responsible for conducting suitability tests.

Source: Parker compound data sheet V3664, dated 16.03.2022.